

Termoformagem – Transformadora de Plásticos Lda.

Rua da Sardoá, 6 – Gândara dos Olivais

2415-360 LEIRIA – PORTUGAL

T. 244 860 200 F. 244860209

E. geral@termoformagem.pt

www.termoformagem.pt



ARTIGO: **Taça "Ouro" Branca**

REFERÊNCIA: **100BR**

DIÂMETRO EXTERIOR: **95 mm**

ALTURA: **40 mm**

CAPACIDADE MÁXIMA: **200 ml**

PESO MÉDIO: **6 gr**

OPÇÃO: **Tampa Ref. 127TR**

MATÉRIA-PRIMA UTILIZADA: **Poliestireno Anti-Choque (Seleção de fornecedores com matérias- prima certificadas para uso alimentar)**

CORANTE: **Branco**

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS ANALISADAS:

HIGIENO-SANITÁRIAS - Às embalagens e aos manipuladores

Microrganismo	Satisfatório	Aceitável	Não Satisfatório
Contagem de Microrganismos a 30°C	< =1x10 ² ufc /zaragatoa	>1x10 ² - 3,0x 10 ² ufc/zaragatoa	>3x10 ² ufc/zaragatoa
Contagem de Escherichia coli	<1,0x10 ufc /zaragatoa	-	≥1,0x10 ufc/zaragatoa
Contagem de Estafilococos coagulase +	<1,0x10 ufc /zaragatoa	-	≥1,0x10 ufc/zaragatoa
Contagem de Coliformes Totais	<1,0x10 ufc /zaragatoa	-	≥1,0x10 ufc/zaragatoa

Microrganismo	Satisfatório	Aceitável	Não Satisfatório
Contagem de Microrganismos a 30°C	<=1,0 x10 ufc/cm ²	1,1 x10 -3,0 x10 ufc/cm ²	>3,0 x10 ufc/cm ²
Contagem de Enterobactérias /Coliformes Totais /E.coli	<1 ufc/cm ²	-	>1 ufc/cm ²

MIGRAÇÃO GLOBAL

Simulante do género alimentício	Condições de Ensaio		
	Tempo	Temperatura	Exposição
Simulante A – Etanol a 10%.	24 horas	40°C+/-1°C	10 dias
Simulante B – Ác. Acético a 3%.	24 horas	40°C+/-1°C	10 dias
Simulante C – Etanol a 20%.	24 horas	40°C+/-1°C	10 dias
Simulante D1 – Etanol a 50%.	24 horas	40°C+/-1°C	10 dias
Simulante D2 – Óleo vegetal	24 horas	40°C+/-1°C	10 dias

ACONDICIONAMENTO: **Caixa de cartão duplo 606 mm x 415 mm x 480 mm**
QUANTIDADE POR CAIXA: **1000 ► 20 mangas x 50 unidades**

ROTULAGEM: **Apenas inscrição de simbologia na embalagem. É da responsabilidade dos embaladores/utilizadores de quem vai fazer uso das embalagens colocar o rótulo.**

SIMBOLOGIA:  

UTILIZAÇÃO PREVISTA: **Para qualquer tipo de produto. Temperaturas recomendadas para o poliestireno: -18 °C a 90 °C.**

PARA UTILIZAÇÃO ALIMENTAR: **A embalagem em questão cumpre todos os requisitos legais para todos os tipos de alimentos. Embalagens não apropriadas para micro-ondas.**

RASTREABILIDADE: **Efetuada através do número de lote.**

LEGISLAÇÃO: **Conforme legislação em vigor.**

- ✓ O Regulamento (UE) N.º 10/2011, de 14 de Janeiro de 2011, relativo aos materiais e objetos de matéria plástica destinados a entrar em contacto com os alimentos;
- ✓ Decreto-Lei n.º 29/2009, de 2 de Fevereiro, relativa aos materiais e objetos de matéria plástica destinados a entrar em contacto com os géneros alimentícios, e altera o Decreto -Lei n.º 62/2008, de 31 de Março.
- ✓ Regulamento (CE) N.º 2023/2006, de 22 de Dezembro de 2006, relativo às boas práticas de fabrico de materiais e objetos destinados a entrar em contacto com os alimentos
- ✓ Regulamento (CE) N.º 1935/2004, de 27 de Outubro de 2004, relativo aos materiais e objetos destinados a entrar em contacto com os alimentos e que revoga as Diretivas 80/590/CEE e 89/109/CEE
- ✓ Diretiva 2002/72/CE, de 6 de Agosto de 2002, relativa aos materiais e objetos de matéria plástica destinados a entrar em contacto com os géneros alimentícios e suas respetivas alterações:
 - Regulamento (CE) N.º 975/2009
 - Diretiva 2008/39/CE
 - Diretiva 2007/19/CE
 - Diretiva 2005/79/CE
 - Diretiva 2004/19/CE
 - Diretiva 2004/1/CE